



انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

مقاله کنفرانسی



مجله سنجش و ایمنی پرتو، جلد ۱۱، شماره ۴، زمستان (ویژه نامه) ۱۴۰۱، صفحه ۵۷-۶۰
ششمین کنفرانس سنجش و ایمنی پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز (مرداد ماه ۱۴۰۰)
تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۰/۰۷/۱۰، تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

ارزیابی حفاظتی کامپوزیت پلی اتیلن - اکسید بیسموت جهت به کارگیری در مراکز رادیوگرافی دندان

شمس المعالی افخمی نامیلا^۱، شهریار ملکی^{۲*}، صدیقه کاشیان^۲ و محسن خردمند سعدی^۱

^۱گروه مهندسی هسته‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

^۲پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، کرج، البرز، ایران.

*البرز، کرج، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها، کدپستی: ۳۱۴۸۶۴۳۱۱۱

پست الکترونیکی: smaleki@aeoi.org.ir

چکیده

در این پژوهش محاسبات مربوط به ضریب تضعیف جرمی (μ/ρ) کامپوزیت پلی اتیلن / اکسید بیسموت ($\text{HDPE-Bi}_2\text{O}_3$) برای درصدهای وزنی مختلف Bi_2O_3 در بستر پلیمر یعنی ۰، ۱، ۲، ۳، ۵ و ۸ wt% برای فوتون‌هایی با انرژی ۵۹ keV با قابلیت به کارگیری در مراکز رادیوگرافی دندان با استفاده از کد MCNP شبیه‌سازی شد و نتایج آن با داده‌های XCOM مقایسه گردید. نتایج شبیه‌سازی ضریب تضعیف جرمی کامپوزیت مذکور در کسرهای وزنی مختلف از روش‌های MCNP و XCOM در انرژی ۵۹ keV هم‌خوانی بسیار خوبی با یکدیگر نشان دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که ماده کامپوزیتی پلی اتیلن / اکسید بیسموت در صورت ساخته شدن در کسر وزنی و ضخامت بهینه، قابلیت به کارگیری به عنوان حفاظ پرتویی در مراکز رادیوگرافی دندان را داراست.

کلیدواژگان: کامپوزیت پلی اتیلن / اکسید بیسموت، رادیوگرافی دندان، شبیه‌سازی، حفاظ‌سازی، ضریب تضعیف جرمی.

۱. مقدمه

استفاده در رادیوگرافی دندان بوده که در آنها با فوتون‌هایی با انرژی در حدود ۵۰ keV روبرو هستیم.

۲. روش انجام تحقیق


در این پژوهش، از کد MCNP به منظور محاسبه ضریب تضعیف جرمی کامپوزیت $\text{HDPE-Bi}_2\text{O}_3$ در درصدهای وزنی متفاوت یعنی ۰، ۱، ۲، ۳، ۵ و ۸ wt% در انرژی ۵۹ keV در محدوده رادیوگرافی دندان بهره‌گیری شد. بدین منظور، یک

امروزه با توجه به کاربردهای روزافزون اشعه در امور تشخیص و درمان، به منظور حفاظت پرتویی کارکنان و عموم مردم در برابر اشعه، ضرورت دارد از حفاظ‌های مناسب استفاده شود. در زمینه اثر حفاظتی کامپوزیت‌های پلیمری در مقابل پرتوهای یون ساز، به‌ویژه گاما چندین پژوهش صورت گرفته است [۹-۱].

مسئله اصلی این تحقیق در واقع طراحی و شبیه‌سازی یک حفاظ پرتویی مناسب عاری از سرب در ناحیه انرژی مورد

جرمی کامپوزیت مذکور در ضخامت‌های مختلف با استفاده از چشمه ^{241}Am در انرژی 59 keV محاسبه گردید و با داده‌های XCOM نیز مقایسه شد. در شکل ۱ نمایی از هندسه مسأله در این شبیه سازی به تصویر کشیده شده است. در جدول ۱ کسر وزنی عناصر تشکیل دهنده کامپوزیت مذکور و چگالی آن نمایش داده شده است.

محیط یکنواخت به ضخامت‌های مختلف با چگالی مؤثر برای کامپوزیت مذکور در کسرهای وزنی مختلف در نظر گرفته شد. در ابتدا در غیاب ماده کامپوزیتی، با استفاده از تالی F_4 ، مقدار شار اولیه ذرات (I₀) در سلول مربوط به آشکارساز CsI قرائت شد و سپس در حضور ماده کامپوزیتی، مقدار شار نهایی ذرات در آشکارساز (I) قرائت گردید. در ادامه ضریب تضعیف



شکل (۱): هندسه مسأله: ناحیه ۱ کولیماتور سریبی، ناحیه ۲ حفاظ نانو کامپوزیتی، ناحیه ۳ آشکارساز CsI و نواحی ۴ و ۵ هوا.


جدول (۱): نمایش کسر وزنی عناصر تشکیل دهنده کامپوزیت $\text{HDPE-Bi}_2\text{O}_3$ و چگالی مربوطه.

w(H)	w(C)	w(O)	w(Bi)	$\rho\text{ (g/cm}^3\text{)}$	$\text{Bi}_2\text{O}_3\text{ wt\%}$
۰/۱۴۳۷۲	۰/۸۵۶۲۸	۰	۰	۰/۹۳	۰
۰/۱۴۲۲۸	۰/۸۴۷۷۲	۰/۰۰۱۰۳	۰/۰۰۸۹۷	۰/۹۴	۱
۰/۱۴۰۸۴	۰/۸۳۹۱۶	۰/۰۰۲۰۶	۰/۰۱۷۹۴	۰/۹۵	۲
۰/۱۳۹۴۰	۰/۸۳۰۶۰	۰/۰۰۳۰۹	۰/۰۲۶۹۱	۰/۹۶	۳
۰/۱۳۶۵۳	۰/۸۱۳۴۷	۰/۰۰۵۱۵	۰/۰۴۴۸۵	۰/۹۷	۵
۰/۱۳۲۲۲	۰/۷۸۷۷۸	۰/۰۰۸۲۴	۰/۰۷۱۷۶	۱	۸


۳. نتایج و بحث

بیسموت در بستر پلی اتیلن، مقدار ضریب تضعیف خطی کامپوزیت افزایش می‌یابد. در شکل ۳ مقدار ضریب تضعیف جرمی کامپوزیت $\text{HDPE-Bi}_2\text{O}_3$ در انرژی‌های مختلف فوتون و در کسرهای وزنی متفاوت با استفاده از داده‌های XCOM نمایش داده شده است.

در شکل ۲ نتایج شبیه سازی ضریب تضعیف جرمی کامپوزیت $\text{HDPE-Bi}_2\text{O}_3$ در کسرهای وزنی مختلف در انرژی 59 keV به تصویر کشیده شده است که با داده‌های XCOM نیز مقایسه شده است و هم‌خوانی بسیار خوبی نشان می‌دهد. همان‌طور که از شکل ۲ پیداست، با افزایش درصد وزنی پُرکننده اکسید



شکل (۲): مقایسه ضریب تضعیف جرمی کامپوزیت $\text{HDPE-Bi}_2\text{O}_3$ در انرژی ۵۹ keV و در درصد‌های وزنی و مقایسه آن‌ها با داده‌های XCOM.



شکل (۳): ضریب تضعیف جرمی کامپوزیت $\text{HDPE-Bi}_2\text{O}_3$ در انرژی‌ها و درصد‌های وزنی مختلف داده‌های XCOM.

پلی اتیلن-اکسید بیسموت در کسرهای وزنی مختلف در انرژی ۵۰ keV مخصوص ناحیه رادیوگرافی دندان با استفاده از کد MCNP شبیه‌سازی شد و نتایج آن با نرم‌افزار XCOM مقایسه گردید که همخوانی بسیار خوبی نشان دادند. نتایج نشان داد که این کامپوزیت در کسر وزنی و ضخامت بهینه، می‌تواند به‌عنوان حفاظی مناسب و عاری از سرب در مراکز رادیوگرافی دندان به کار گرفته شود.

از شکل ۳ پیداست که پلی اتیلن خالص هیچ لبه‌ی جذبی ندارد، اما با افزودن اکسید بیسموت به پلیمر، لبه‌های جذب ظاهر می‌شوند. همان‌طوری که از شکل‌های فوق پیداست، با افزایش انرژی فوتون‌های فرودی، میزان تضعیف فوتون‌ها توسط ماده کاهش می‌یابد.

۴. نتیجه‌گیری

در این پژوهش، ویژگی‌های حفاظ‌سازی کامپوزیت

٥. مراجع

1. J. K. Shultis, R. E. Faw. *Radiation Shielding*. Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 1996.
2. R. Mehrara, S. Malekie, S.M. Saleh Kotahi, S. Kashian. Introducing a novel low energy gamma ray shield utilizing polycarbonate bismuth oxide composite. *Sci. Rep.* 11 (2021) 10614.
3. F. Kazemi, S. Malekie, M.A. Hosseini. A Monte Carlo study on the shielding properties of a novel polyvinyl alcohol (PVA)/WO₃ composite, against gamma rays, using the MCNPX code. *J. Biomed. Phys. Eng.* 9 (2019) 465.
4. S. Malekie, N. Hajiloo. Comparative study of micro and nano size WO₃/E44 epoxy composite as gamma radiation shielding using MCNP and experiment. *Chin. Phys. Lett.* 34 (2017) 108102.
5. I. -M. Low, N. Z. N. Azman, *Polymer Composites and Nanocomposites for X-Rays Shielding*. Springer Singapore, 2020.
6. S. Nambiar, E. K. Osei, J. T. Yeow. Polymer nanocomposite-based shielding against diagnostic X-rays. *J. Appl. Polym. Sci.* 127 (2013) 4939-4946.
7. M. I. Sayyed. Investigation of shielding parameters for smart polymers. *Chin. J. Phys.* 54 (2016) 408-415.
8. H. O. Tekin, V. P. Singh, U. Kara, T. Manici, E. E. Altunsoy. Investigation of nanoparticle effect on radiation shielding property using Monte Carlo method. *CBU J. Sci.* 12 (2016) 195-199.
9. R. Mirji, B. Lobo. Computation of the mass attenuation coefficient of polymeric materials at specific gamma photon energies. *Radiat. Phys. Chem.* 135 (2017) 32-44.